



MAGIC OIL 2K ORIGINAL

Luonnollisista öljyistä ja vahoista valmistettu liuteeton öljyvaha parketti- ja puulattioille, ristosilloittuva ja nopeasti oksidatiivisesti kuivuva erillisen kovettajan ansiosta.

Käyttökohteet:

Nestemäisistä öljyistä ja vahoista koostuva öljyvaha. Suojaa puuta imeytymällä puun pintaan, soveltuu seuraavien kohteiden pintakäsittelyyn:

- Hiotut puulattiat
- Hiotut parketilattiat, mukaan lukien lankkuparketit
- Hiotut pystypuuparketit
- Puulle hiotut valmisparketit
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa

- Helppo levittää
- Levitetään lastalla tai telalla
- Tuo esiin puun luonnollisen värin
- Kestää kotitalouskemikaaleja
- GISCODE Ö10 (liuteeton)
- Kitkaominaisuudet R10 / DIN 51130
- DIN 53160 (syljen ja hien kestävyys)
- EN 71-3 (leikkikalujen pintakäsittelyn turvallisuus osa 3)

Tuotteen ominaisuudet / edut:

Tuotteen öljyjen ja vahojen yhdistelmä tekee pinnasta hengittävän, avoimen ja diffusoivan. Vahojen ansiosta muodostuu yhtenäinen matta pinta. MAGIC OIL 2K ORIGINAL kuivuva erillisen kovettajan johdosta erittäin nopeasti. Nopea kovettuminen mahdollistaa tuotteen käytön erittäin vaativissa julkisissa kohteissa (ravintolat, hotellit, kokoushuoneet, toimistot...). Pintakäsittely on mahdollista toteuttaa lyhimmissä mahdollisessa ajassa ja käyttöönotto on mahdollista 12 tunnin kuluttua, ilman käytön mekaanisia tai kemiallisia rajoituksia. Uuden 2-komponentti öljyvahan parannetun ristosilloittuvuuden ansiosta pinnasta tulee erittäin likaa ja vettä hylkivä, ominaisuus jota ei ole mahdollista saavuttaa 1-komponenttiöljyillä. Pinnan helppohoitoisuus on verrattavissa lakattuun lattiaan. Öljytyn lattian työläään pidetty hoidettavuus ei päde MAGIC OIL 2K ORIGINAL kohdalla.

Tekniset tiedot:

Pakkaus:	Metalliaastia
Pakkauskoot:	1 ja 2,75 litraa
Säilyvyys:	Väh. 12 kk, ei saa jäättyä.
Väri:	hunajankeltainen
Käyttölämpötila:	18 – 25 °C
Menekki yksi levityskerros(1):	Noin 25 - 50ml/m ²
Sekoitussuhde:	10 : 1
Työskentelyaika:	Noin 2 tuntia*
Seuraavat kerrokset:	Noin 10 – 30 min. kuluttua*
Rasituksenkestävä ja pestävissä:	Noin 12 tunnin kuluttua*

* 20 °C normaaliolosuhteissa.

(1) Menekki voi vaihdella riippuen käsiteltävän puun imevyydestä ja puu- tai parkettilattian ominaisuuksista ja kunnosta.



PALLMANN SUOMI
kaikki parketin asennukseen

MAGIC OIL 2K ORIGINAL

Pohjan valmistelut:

Mikäli parketti on liimattu alustaan, noudata valmistajan ohjetta kuivumisajasta ennen hionnan aloittamista. Käytä parkettihiomakoneessa Pallmann hiomanauhaa karkeus P36-P60 karkeaan hiontaan. Käytä rakojen kittaukseen Pallmann PALL-X KITT kittausaineen ja puupölyn seosta. Jatka hiontaa karkeudella P100, varmista ettei puun päälle jää kittiä. Öljytyn lattian hionta vaatii erityistä huolellisuutta, joten käytä lopuksi Pallmann hiomalakkaa P120 (Multi-Hole) viimeistelyhiontaan. Lattian tulee olla puhdas, pölytön ja kuiva ennen pintakäsittelyn aloittamista. Hiontapinnan tasaisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Erityisesti reunakoneella hiottujen alueiden viimeistely epäkeskokoneella on tehtävä tarkasti. On syytä ottaa huomioon, että hiomajäljen epätasaisuus ja hiomanaarmut näkyvät öljyvahalla käsiteltäessä.

Työohjeet:

1. Anna tuotteen lämmentä huoneenlämpöiseksi ja sekoita hyvin ennen käyttöä.
2. Sekoita MAGIC OIL 2K ORIGINAL purkkiin koveteosa B ja levitä teräslastalla (esim. Pallmann teräslasta) ohut kerros kattaaltaan lattiaan.
3. Noin 10-30 minuutin kuluttua poista ylimääräinen öljyvaha lattianhoitokoneella punaisella laikalla (tai esim. Pallmann kiilloituslaikka beige).
4. Välittömästi ensimmäisen käsittelyn jälkeen tehdään toinen käsittely. MAGIC OIL 2K ORIGINAL levitetään teräslastalla samoin kuten edellä. 10-30 minuutin kuluttua poista ylimääräinen öljyvaha lattianhoitokoneella punaisella laikalla (tai esim. Pallmann kiilloituslaikka beige). Heti tämän jälkeen kiilloita lattia lattianhoitokoneella valkoisella laikalla (esim. Pallmann kiilloituslaikka valkoinen). Kaikki ylimääräinen öljyvaha on huolellisesti poistettava valmiilta pinnalta.
5. Varmista pintakäsittelyn tasaisuus kiilloittamalla lattia vielä kerran valkoisella laikalla noin 20 minuutin kuluttua.
6. Eri puulajien ja parkettilaatujen vaihtelevista ominaisuuksista ja imevyydestä johtuen voi olla tarpeellista tehdä 3. käsittely seuraavana päivänä.
7. TELALEVITYS: levitä MAGIC OIL 2K ORIGINAL tasaisesti ja ohuelti Pallmann LSM mikrokuitutelalla lattiaan. Menekki: 70-90ml/m² puulajista riippuen. 30 minuutin kuluttua poista ensin ylimääräinen öljyvaha teräs- tai kumilastalla ja poista loput punaisella laikalla. Kiilloita lopuksi valkoisella laikalla.
8. Puhdista työkalut UZIN CLEAN BOX puhdistusliinalla.
9. Jotta lattia säilyy hyväkuntoisena suositellaan lattian säännöllistä hoitoa Pallmann MAGIC OIL CARE hoitoaineella ja puhdistusta Pallmann CLEAN puhdistusaineella valmistajan ohjeita noudattaen. Tarkemmat ohjeet dokumentista "Hoito-ohjeet öljytyille puulattioille".
10. Öljyvahattua lattiaa ei saa peittää ensimmäisten 12 tunnin kuluessa!

Ainemeneikki:

On suositeltavaa tehdä vähintään 2 teräslastalevitystä. Suositeltava määrä on 25-50ml/m² levityskertaa kohden. Aineen menekki ja kuivumisaika voivat vaihdella riippuen kyseessä olevan puulajin imevyydestä ja puun pinnan ominaisuuksista johtuen.

TÄRKEÄÄ HUOMATA:

Itsesyttymisvaara! Kaikki käytetyt kankaat ja laikat voivat syttyä palamaan itsestään! Siksi kastele kaikki tarvikkeet vedessä ja kuljeta ne tiiviissä suljetussa astiassa hävitettäväksi.

Hapettuvasti kuivuvien lattioiden hiontapöly voi myös syttyä. Tulipalovaara! Hionnan jälkeen hiontapöly tulee myös kostuttaa ja kuljettaa välittömästi hävitettäväksi suljetuissa astioissa.

08.2018

PALLMANN GmbH / A Company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6 / 97076 Würzburg / Germany
Telefon +49 931 27964-0 / Telefax +49 931 27964-50
Internet www.pallmann.fi / E-Mail info@pallmann.fi

Tärkeitä huomiota:

- Kovetteen lisäyksen jälkeen purkin kantta ei saa enää sulkea tiiviisti – räjähdysvaara!
- Säilyy vähintään 12 kuukautta alkuperäispakkauksessa kun varastointitila on riittävän viileä. Suojattava jäätymiseltä. Sulje avattu astia tiiviisti ja käytä niin pian kuin mahdollista.
- Parhaat käyttöolosuhteet ovat 18 – 25 °C, suhteellinen kosteus > 35 % ja < 65 %. Matala lämpötila ja korkea ilmankosteus pidentävät, ja vastaavasti korkeat lämpötilat ja matala ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikaa.
- Rakojen kittaukseen suositellaan PALL-X KITT kittausainetta.
- Tehdasvalmisteisten parkettien pintakäsittelyn kohdalla tarkista aina valmistajan ohjeista puun sopivuus öljyvahattavaksi ja tee aina tarttuvuustesti!
- Ensimmäisen pesu tai hoitokäsittely MAGIC OIL CARE hoitoaineella voidaan tehdä aikaisintaan 12 tunnin kuluttua.
- Tarkat hoito-ohjeet dokumentissa "Hoito-ohjeet öljytyille puulattioille".
- Ota huomioon kaikkien lattiatyön yhteydessä käytettyjen tuotteiden käyttöohjeet, tuotekortit ja lattianpäällystevalmistajien ohjeet sekä kansalliset ohjeet ja normit.
- Monet eksoottiset puulajit kuten Teak, Ipe Lapacho, savutammi ja myös Wenge ja sekä havupuut sisältävät aineosia (esim. erilaisia hartseja ja mineraaleja sekä muita estävästi vaikuttavia aineosia), jotka voivat vaikuttaa merkittävästi kuivumisaikaan, lakan tartuntaan ja aiheuttaa värimuutoksia. Johtuen puulajien ja tuote-erien moninaisuudesta ja täysin toisistaan poikkeavista ominaisuuksista, tulee pääsääntöisesti selvittää puun soveltuvuus sekä tehdä koekäsittely kyseessä olevalla puulajille.
- Lattiaa ei saa rasittaa ensimmäisten 12 tunnin kuluessa.

Käyttöturvallisuus ja ympäristö:

Komponentti A: GISCODE Ö10. Ei syttyvää mutta huomioi itsesyttymisvaara (katso alempana kohta "TÄRKEÄÄ HUOMATA"). Komponentti B: Ei syttyvää. Sisältää isosyanaattia. Hazard label Xi: "ärsyttää ihoa". Altistuminen ihokontaktin kautta on mahdollista. Käytettäessä huolehdi hyvästä tuuletuksesta ja käytä suojavälineitä, suojakäsineitä ja suojalaseja. Jos ainetta joutuu kosketukseen ihon kanssa, pese välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Huomioi erityisesti: varoitusmerkki/turvallisuusohjeet pakkauksessa ja käyttöturvaviedotteessa.

Jätehuolto:

Jos mahdollista, kerää tuotejäämät käyttöön. Älä päästä tuotteita viemäriin, vesistöön tai maaperään. Tyhjtä muovi ja metalliastiat ovat kierrätettäviä. Pakkaukset joissa on nestemäistä tuotejäämää, kuten myös yhteenkerätyt nestemäiset tuotemäärät, ovat erikoisjätettä. Pakkaukset joissa on kuivunutta tuotetta ovat rakennusjätettä.

Tuotekortin ohjeet perustuvat kokemukseen ja huolelliseen tutkimukseemme. Tämän tuotekortin ohjeet ja suositukset on tehty ilman takuusitoumusta, koska työkohteiden erilaiset olosuhteet, rakenteet ja käytetyt työtavat työmaalla ovat valvontamme ulkopuolella. Työn laatu ja oikean tuotteen valinta riippuu työntekijän omasta kokemuksesta ja tuotteiden oikeasta käytöstä. On käyttäjän omalla vastuulla selvittää, että tuote soveltuu kohteeseen johon sitä aiotaan käyttää ja että käyttöolosuhteet ovat kelvolliset. Jos epäilet käytön onnistumista, tulee tehdä pieni testialue tai ottaa yhteys tekniseen tukeen. Huomioi pinnotteiden valmistajan käyttöohjeet.

Tämä tuotekortti korvaa aiemmat versiot. Tarkista uusien versio osoitteesta www.pallmann.fi

Tekninen tuki:

Petri Iso-Illomäki
Puhelin +358 44 3700186
petri.iso-illomaki@pallmann.fi
www.pallmann.fi



PALLMANN SUOMI
kaikki parketin asennukseen